



### **NICKEL®** 201

### Caratteristiche principali

Versione a basso tenore di carbonio di Nickel 200

Preferita al Nickel 200 per le applicazioni che comportano l'esposizione a temperature superiori a 315 °C (600 °F)

Resistente a varie sostanze chimiche riducenti e alcali caustici

Buone proprietà magnetostrittive

Elevata conduttività elettrica e termica

Buona duttilità e basso tasso di incrudimento

Buona saldabilità e brasabilità

#### **IMPORTANTE**

produrremo conformemente alle proprietà meccaniche da voi richieste

# **vantaggi chiave per te,** *il nostro consumatore*







da 0,025 mm a 21 mm (da Ordine 3 m a 3 t (10 piedi a 6000 libbre) 0,001" a 0,827")

Consegna: entro 3 settimane



Filo secondo le tue indicazioni



E.M.S disponibile



Supporto tecnico

### NICKEL® 201 disponibile in:-

- Filo tondo
- Barre o lunghezze
- Filo piatto
- Filo sagomato
- Corda/Trefolo

### **Imballaggio**

- Rotolo
- Bobina
- Barre o lunghezze



\*Nome commerciale di Special Metals Group of Companies Conductive

## **NICKEL® 201**



Composizione chimica			Specifiche	Caratteristiche principali	Applicazioni tipiche
Elemento	Min %	Max %	ASTM B160	Versione a basso tenore di carbonio di Nickel	Componenti elettronici
Ni	99.0	-	ASTM B162 BS 3076 NA12	200	Componenti elettrici
Cu	-	0.25		Preferita al Nickel 200 per le applicazioni che comportano l'esposizione a temperature	Cavi di alimentazione per elementi riscaldanti
Fe	-	0.40	Designazioni	superiori a 315 °C (600 °F)	· l elementi riscaldanti l
С	-	0.02	W.Nr. 2.4061	Resistente a varie sostanze chimiche riducenti e alcali caustici	batterie
Si	-	0.35	W.Nr. 2.4068 UNS N02201	Buone proprietà magnetostrittive	Processi chimici
Mn	-	0.35	AWS 071	Elevata conduttività elettrica e termica	
Mg	-	0.20		Buona duttilità e basso tasso di incrudimento	
Ti	-	0.10		Buona saldabilità e brasabilità	Lavorazione fibre sintetiche
S	-	0.01			
Со	-	2.00			

Densità	8.89 g/cm <sup>3</sup>	0.321 lb/in <sup>3</sup>
Punto di Fusione	1446 ℃	2635 °F
Coefficiente di Espansione	13.1 μm/m °C (20 – 100 °C)	7.3 x 10 <sup>-6</sup> in/in °F (70 – 212 °F)
Modulo di Rigidità	82 kN/mm²	11893 ksi
Modulo di Elasticità	207 kN/mm²	30000 ksi

Resistività Elettrica			
8.5 μΩ • cm	51 ohm • circ mil/ft		

Conduttività Termica			
79.3 W/m • °C	550 btu • in/ft² • h • °F		

Proprietà							
Can dialana	Resistenza approssimativa alla trazione		T				
Condizione	N/mm²	ksi	Temperatura d'esercizio approssimativa				
Ricotto	400 – 500	58 – 73	La resistenza alla trazione e l'allungamento calano significativamente a temperature superiori a 315°C (600°F). La temperatura d'esercizio dipende				
Crudo trafilato	700 – 900	102 – 131	dall'ambiente, dal carico e dalle dimensioni.				

 $I \ suddetti \ valori \ di \ resistenza \ alla \ trazione \ sono \ standard. \ Contattate ci \ nel \ caso \ necessitiate \ valori \ personalizzati.$