



INCOLOY® A-286

Caratteristiche principali

Elevata robustezza e buona resistenza alla corrosione alle alte temperature

Indurimento per precipitazione

Adatto per dispositivi di fissaggio ad alta temperatura

Applicazioni statiche ad alta temperatura

IMPORTANTE

produrremo conformemente alle proprietà meccaniche da voi richieste

vantaggi chiave per te, *il nostro consumatore*







da 0,025 mm a 21 mm (da Ordine 3 m a 3 t (10 piedi 0,001" a 0,827")

a 6000 libbre)

Consegna: entro 3 settimane



Filo secondo le tue indicazioni



E.M.S disponibile



Supporto tecnico

INCOLOY® A-286 disponibile in:-

- Filo tondo
- Barre o lunghezze
- Filo piatto
- Filo sagomato
- Corda/Trefolo

Imballaggio

- Rotolo
- Bobina
- Barre o lunghezze



Nome commerciale di Special Metals Group of Companies

INCOLOY® A-286



Composizione chimica			Specifiche	Caratteristiche principali	Applicazioni tipiche
Elemento	Min %	Max %	AMS 5731	Ottima resistenza alla corrosione alle alte	Motori a reazione
С	0.03	0.08	AMS 5734 AMS 5737	temperature	Sovralimentatori
Mn	1.00	2.00	AMS 5853	Induribile per precipitazione	Parti di postcombustione
Si	-	0.50	ASTM A453 BS HR 52	Ottimo per fisaggi ad alta temperatura Magazioni statiche ad alta temperatura	Fissaggi
Р	-	0.02	BS HR 650	, pp	
S	-	0.015	ISO 15156-3 (NACE MR 0175)		
Cr	13.50	16.00	Designazioni		
Ni	24.00	27.00	W.Nr. 1.4944		
Мо	1.00	1.50	W.Nr. 1.4980		
Ti	1.90	2.30	UNS S66286 AWS 023		
В	0.003	0.01	7.115 025		
V	0.10	0.50			
Со	-	1.00			
Al	-	0.35			
Cu	-	0.50			
Pb	-	0.005			

Densità	7.94 g/cm ³	0.287 lb/in ³	
Punto di Fusione	1430 °C	2600 °F	
Coefficiente di Espansione	16.4 μm/m °C (20 – 100 °C)	9.1 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212 °F)	
Modulo di Rigidità	71.5 kN/mm²	10370 ksi	
Modulo di Elasticità	205 kN/mm²	29733 ksi	

Trattamento termico sulle parti finite							
Condizione come fornito da Alloy	Tipo	Temperatura		Tempo (Hr)	Raffredd-		
Wire		°C	°F	Tempo (Hr)	amento		
Ricotto o Crudo per Molle	Invecchiamento	705 – 760	1300 – 1400	16	Aria		

Proprietà							
Candiniana	Resistenza approssin	nativa alla trazione	Temperatura d'esercizio approssimativa				
Condizione	N/mm²	ksi	°C	°F			
Ricotto	600 – 750	87 – 109	-200 to +400	-330 to +750			
Ricotto + Invecchiato	1100 – 1300	159 – 188	-200 to +400	-330 to +750			
Crudo per Molle	1050 – 1250	152 – 181	-200 to +400	-330 to +750			
Crudo per Molle + Invecchiato	1300 – 1500	188 – 218	-200 to +400	-330 to +750			

 $I \, suddetti \, valori \, di \, resistenza \, alla \, trazione \, sono \, standard. \, Contattate ci \, nel \, caso \, necessitiate \, valori \, personalizzati.$

 $^{{}^{\}boxtimes} Applicazioni\ statiche = Ancorato/Fissato/Immobile/Rigido$